

Guminė žarna tinkavimui, 16 bar

Paskirtis: Cemento ir skystų abrazyvinių medžiagų (betono, tinko, gipso, skiedinio), siurbimui ir padavimui statybų objektuose.

Vidinis sluoksnis: Antistatinė NR/BR sintetinė guma, pasižyminti dideliu atsparumu abrazyvui.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Antistatinė juoda sintetinė guma su audinio atspaudu, atsparus abrazyvui, ozonui ir oro sąlygoms.

Temperatūra: -35°C/+60°C

Saugumo faktorius: 2,8 : 1

Standartas: ISO 4649



Plaster hose, 16 bar

Applications: This plaster hose is antistatic with increased resistance to abrasion and designed for conveying semi-fluid materials such as plaster, grout, screed, gypsum and concrete, etc.

Tube: Antistatic NR/BR black synthetic rubber resistant to abrasion.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Antistatic black synthetic rubber, resistant to abrasion, weather and ozone, cloth impression.

Temperature: -35°C/+60°C

Safety factor: 2,8 : 1

Standard: ISO 4649

Рукав для штукатурных работ, 16 бар

Применение: Антистатический рукав с повышенной износостойкостью предназначен для транспортировки полужидких материалов, таких как штукатурный, кладочный раствор или бетон.

Внутренний слой: Резиновая смесь высокого качества NR/BR износостойкая для износостойкости.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Наружный слой: Резина черного цвета, износостойкая и устойчивая к воздействию неблагоприятных погодных условий и озона, отпечаток от текстильного банджа.

Температурный режим: -35°C/+60°C

Коэффициент безопасности: 2,8 : 1

Стандарт: ISO 4649

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Svoris Weight Вес	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	kg/m, кг/м	m, м
25,0	39,0	16	45	0,96	20
31,5	50,0	16	45	1,48	20
38,0	55,0	16	45	1,72	20
40,0	57,0	16	45	1,79	20
51,0	68,0	16	45	2,09	20
63,0	80,0	16	45	2,50	20