

Płyty gumowe SBR

Zastosowanie: Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia. Mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, głównie do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym.

Informacje dodatkowe: Przeznaczone są do pracy w powietrzu, w środowisku wodnym obojętnym chemicznie.



Producent:	UE	Chiny
Temperatura robocza:	-30°C/+70°C	-20°C/+80°C
Twardość:	65 °Sh A (+-5)	65 °Sh A (+-5)
Gęstość:	1,60 - 1,65 g/cm ³	1,60 g/cm ³
Wydłużenie względne:	100-150 %	150 %
Wytrzymałość na rozciąganie:	2 MPa	3 Mpa
Grubość*:	1- 50 mm	1-50 mm
Rolka/arkusz:	1,2 x 5/10 m	1,2 x 5/10 m

* wielkość arkusza (grubość > 15 mm): 1 x 1 m

Grubość*	Szerokość	Liczba przekładek	Rolka/arkusz	Producent	
				-	-
mm	mm	szt.	m ²	-	-
1	1200	-	12	UE	Chiny
1,5	1200	-	12	UE	Chiny
2	1200	-	12	UE	Chiny
3	1200	-	12	UE	Chiny
4	1200	-	6	UE	Chiny
5	1200	-	6	UE	Chiny
6	1200	-	6	UE	Chiny
8	1200	-	6	UE	Chiny
10	1200	-	6	UE	Chiny
12	1200	-	6	UE	Chiny
15	1000	-	1	UE	Chiny
20	1000	-	1	UE	Chiny
25	1000	-	1	UE	Chiny
30	1000	-	1	UE	Chiny
40	1000	-	1	UE	Chiny
50	1000	-	1	UE	Chiny

Grubość*	Szerokość	Liczba przekładek	Rolka/arkusz	Producent	
mm	mm	szt.	m ²	-	-
2	1200	1	12	UE	Chiny
3	1200	1	12	UE	Chiny
4	1200	1	6	UE	Chiny
5	1200	1	6	UE	Chiny
6	1200	1	6	UE	Chiny
8	1200	1	6	UE	Chiny
10	1200	1	6	UE	Chiny
3	1200	2	12	UE	Chiny
4	1200	2	6	UE	Chiny
5	1200	2	6	UE	Chiny
6	1200	2	6	UE	Chiny
8	1200	2	6	UE	Chiny
10	1200	2	6	-	Chiny

* wielkość arkusza (grubość > 15 mm): 1 x 1 m